





# **RFS**

**Шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки.** 

Специальная цветная сухая смесь для заполнения швов керамической облицовки в СФТК «LOBATHERM». Водоотталкивающие свойства.

## Характеристики

- минеральный состав
- водоотталкивающие свойства (wa)
- хорошая адгезия к боковым поверхностям плитки
- легкость в работе
- устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению

#### Применение

- для заполнения межплиточных швов в СФТК с керамической облицовкой «LOBATHERM»
- для заполнения швов кладки из камня любого рода, а также неглазурованного кафеля или керамических плит, приклеенных на минеральные основания
- для наружных и внутренних работ
- наносится расшивкой в два слоя в консистенции «влажная земля»

#### Свойства

- категория раствора М 10 согл. нормам DIN EN 998-2
- шовный раствор на основе портландцемента для СФТК с наружным слоем из керамической плитки: B7,5; B<sub>th</sub>3,2; A<sub>ab</sub>4; F75; ГОСТ Р 54359-2011
- системный продукт СФТК «LOBATHERM»
- вяжущее согласно нормам DIN EN 197
- оптимальное сочетание заполнителей
- цветные шовные смеси содержат неорганические щелочестойкие красящие пигменты, устойчивые к погодным условиям и ультрафиолету
- контролируемое качество

#### Подготовка основания

Клеевой состав для приклеивания керамической плитки должен полностью затвердеть: минимальный срок набора прочности раствором - не 14 суток. Швы, предназначенные заполнения, а также боковые стенки керамических плит, следует очистить на глубину, не меньшую, чем толщина керамического покрытия. Различная глубина швов может послужить причиной неравномерного высыхания раствора и возникновения пятен. Очистка и достаточное увлажнение швов являются предпосылкой для достижения плотного нанесения

# Технические данные (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

M 10 согл. DIN EN 998-2			
B7,5; B <sub>tb</sub> 3,2; A <sub>ab</sub> 4; F75;			
ГОСТ Р 54359-2011			
> 10 MПа			
0 - 1 mm			
от +5°C до +30°C			
~ 1 час			
«влажная земля»			
~ 2,8-3,0 л на 25 кг сухой			
смеси			
~ 15 л из 25 кг сухой смеси			
F 75			
в сухом месте			
надлежащим образом			
мешок 25 кг			
цементно-серый (RFS/gr)			
бежево-белый (RFS/bw)			
серо-белый (RFS/gw)			

раствора в швы и его высокой адгезии. При неблагоприятных условиях (высокая температура воздуха, сильный ветер, интенсивно абсорбирующая плитка и т.д.) перед нанесением раствора швы следует особенно обильно увлажнить. Непосредственно перед заполнением — воды в швах быть не должно.

#### Выполнение работ

Содержимое мешка (25 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 2,8-3,0 л). Перемешать смесь электромеханическим миксером до достижения консистенции «влажной земли» без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (2-3 минуты), затем - снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. Ручное перемешивание не допускается. Полученный раствор необходимо израсходовать примерно за 1 час. Во время нанесения раствора не добавлять воду в уже замешанный раствор, иначе возможны цветовые различия швов. Не разрешается добавлять в раствор какие-либо посторонние добавки. При обычной глубине швов раствор наносится в два слоя в технике



«свежее по свежему» и заглаживается с нажимом расшивкой. Равномерность, однородность нанесения и обработки являются гарантией последующей однородности цвета швов.

При заполнении швов между керамическими плитками ширина и глубина шва должны быть не менее 10-12 мм, а сами плитки должны быть приклеены на минеральное основание.

Примечание: условия применения раствора на стройплощадке, а так же погодные условия во время набора прочности раствором могут оказать влияние на конечный оттенок затвердевшего раствора. В зависимости от способа формирования швов, цветовой оттенок затвердевшего раствора может изменяться. Для более точного и окончательного выбора цвета шовного раствора рекомендуется проведение пробного нанесения с плиткой и раствором конкретного цвета.

#### Рекомендации

- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C
- свежие швы следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь не менее 5-7 дней (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%) от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т.д.). При необходимости закрыть пленкой, обеспечивая проветривание
- поддержание швов во влажном состоянии во время твердения является гарантией их правильного, равномерного набора прочности без «сгорания»
- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- не добавлять в раствор цемент, известь, гипс, красящие пигменты
- не разбавлять схватившийся раствор водой
- шовный раствор RFS не рекомендуется для заполнения швов термопанелей

#### Выход раствора

Из 25 кг сухой смеси при правильном замесе получается примерно 15 л свежего раствора.

## Расход

Теоретические	цифры	на	1	M <sup>2</sup>	(без	потерь	на
распыл) <sup>*</sup> :							
Плитки формата NF (240×71 мм) ~ 5,0							
Плитки формата DF (240×52 мм)					,	~ 7,5 кг	

\*Рекомендуем в начале строительства сделать пробное заполнение швов для точного определения практического расхода раствора.

#### Срок хранения

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

#### Форма поставки

Мешки по 25 кг.

#### Цвет

цементно-серый (RFS/gr), бежево-белый (RFS/bw), серо-белый (RFS/gw).

#### Примечание

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Из-за использования природных минеральных материалов, оттенок которых может варьироваться, цвета шовных растворов, в зависимости от даты производства в течение года могут незначительно отличаться по оттенку.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

